

# FIX A305 CLASSIC

## SPECIÁLNÍ FIXACE NA KOBERCOVÉ ČTVERCE

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- vysoká vydatnost
- hospodárnost

#### OBLASTI POUŽITÍ

Speciální fixační přípravek pro fixaci kobercových čtverců (SL) srůzným vybavením rubové strany, stejně jako vinylových dílců pro volnou pokládku. Vhodný na veškeré podklady vhodné k pokládce podlahovin. Umožňuje kdykoliv odebrání kobercových čtverců, např. na konstrukcích zdvojených podlah. Pro fixaci elektrostaticky vodivých kobercových čtverců použijte přípravek FIX A305 CLASSIC v kombinaci s přísadou LEITZUSATZ 3000.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být rovný, pevný, trvale suchý a zbavený prachu, mastnoty, tuku, vosku a dalších adhezních prostředků. Savé podklady je nutné předem ošetřit přípravkem GRIP A500 MULTI (ředění vodou v poměru 1:1). Stávající podlahy musejí být pevně spojené s podkladem.

#### ZPRACOVÁNÍ:

FIX A305 CLASSIC se nanáší rovnoměrně na podklad pomocí pěnového válečku s jemnými póry a nechá se zaschnout do průhledného filmu. Doba schnutí na savých podkladech činí 15–30 minut. U nesavých podkladů nechte odvětrávat déle, až nátěr úplně zaschne. Poté položte podlahu a důkladně ji přihladte / zaválcujte (50 kg podlahářským válcem). U konstrukcí zdvojených podlah dbejte, aby spáry mezi deskami nebyly slepené.

#### Antistatické krytiny:

Pro fixaci antistatických kobercových čtverců použijte FIX A305 CLASSIC v kombinaci s přípravkem LEITZUSATZ 3000. Poměr při míchání: 3 kg LEITZUSATZ 3000 na 20 kg FIX A305 CLASSIC. Zpracovávejte vždy celé balení. Namíchaná směs se neskladuje, spotřebujte ji ihned po namíchání a zbytky zlikvidujte.

Dbejte pokynů výrobce krytiny.



#### OCHARNA ZDRAVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

#### LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

#### SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Lze skladovat 12 měsíců.

#### GISCODE:

D 1 - bez rozpouštědel podle TRGS 610

#### BALENÍ:

Č. produktu 30615599 vědro 10 kg

LEITZUSATZ 3000

Č. produktu 30820826 vědro 3 kg



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Báze	Disperzní systém
Barva	Bílá
Spec. hmotnost	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Teplota při zpracování	Nejlépe mezi +15 °C a +20 °C
Nanášení	Pěnovým válečkem s jemnými póry
Spotřeba	70–100 g/m <sup>2</sup>
EMI kód dle GEV	EC 1 PLUS „velmi nízké emise“
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Odpadá
Čistící prostředek	Na nezaschlý materiál: Niboclean Pro nebo voda

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
 Bečovská 1273/1,  
 104 00 Praha 10  
 Tel. +420 271 096 610  
 E-mail: [anvi@anvi-trade.cz](mailto:anvi@anvi-trade.cz)  
[www.anvi-trade.cz](http://www.anvi-trade.cz)

**Bostik GmbH**  
 An der Bundesstraße 16  
 D-33829 Borgholzhausen  
 Tel. +49 (0) 5425 801-0  
 E-mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

