



Bostik

SL G340 ALPHA

KALCIUMSULFÁTOVÁ VYROVNÁVACÍ HMOTA

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- dobrý rozliv
- mimořádně malé pnutí

OBLASTI POUŽITÍ


SL G 340 ALPHA je vyrovnávací hmota na bázi alfa polohydrátu určená ke stěrkování a vyrovnávání cementových i anhydritových potěrů, kamenné dlažby a vhodných dřevěných podkladů (s přidáním vláken BOSTIK GLASFASER) o tloušťce vrstvy 1-20 mm v jednom pracovním kroku a v interiéru. Nepoužívejte v mokřích a vlhkých prostorách. Zvláště vhodné na vytápěné potěry. Vhodné také jako podklad pro pokládku parket od tloušťky 3 mm v kombinaci s parketovými lepidly na bázi SMP. Na plovoucích, suchých potěrových konstrukcích a litém asfaltovém potěru pro tl. vrstvy od 2 do max. 8 mm.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí odpovídat požadavkům ČSN 744505, zejména musí být trvale suchý, čistý (zbavený nečistot, mastnoty, tuku, vosku a dalších adhezních prostředků), bez prasklin, pevný v tahu i tlaku a ani příliš hladký, ani příliš drsný. V závislosti na podkladu a jeho vlastnostech použijte vhodnou systémovou penetraci Bostik. Při jejím zpracování vždy dbejte pokynů uvedených na obalu a v technickém listu daného výrobku.

ZPRACOVÁNÍ

Před stěrkováním zajistěte ve všech místech možného kontaktu stěrky se svislou konstrukcí instalaci okrajové dilatační pásky Bostik Randdämmstreifen. Do čisté nádoby napustte 5,5 litru čisté, studené vody. Poté s pomocí míchacího přístroje, vybaveného vhodnou mísicí spirálou, do vody vmíchejte práškovou směs, dokud se nerozpustí všechny hrudky a nedosáhne se homogenní konzistence. Čerstvě rozmíchanou směs



doporučujeme ponechat cca 2 minuty odstát, krátce promíchat a poté, ve specifikované lhůtě na zpracování, nanášet na podklad. Rozprostírání stěrkové hmoty je možné buď hladítkem nebo ozubeným, raklem, který umožňuje ergonomické zpracování vestoje a kontrolu nad nanášenou tloušťkou vrstvy. Stěrku po rozprostření po ploše během schnutí chraňte před příliš rychlým vysycháním způsobeným např. přímým dopadem slunečního svitu, průvanem nebo příliš vysokou teplotou okolního prostředí. Před pokládkou elastické nebo dřevěné podlahoviny musí být vyrovnávací vrstva úplně proschlá.

Eventuálně následné tmelení se provádí po vyschnutí první vrstvy a jejím napanetování systémovou Bostik penetrací. Tloušťka této další vrstvy stěrky smí být maximálně 1/3 tloušťky stěrky aplikované v první vrstvě.

SL G340 ALPHA je možné zušlechtit skelnými vlákny BOSTIK GLASFASER (viz příslušný technický list). Na větších plochách je možné SL G340 ALPHA zpracovávat pomocí vhodného strojového míchání a čerpání.

Při vysokém předpokládaném zatěžování podlahy použijte penetraci HYTEC E730 XTREM s posypem křemičitým pískem. Dbejte všech příslušných směrnic, norem a pravidel podlahářské praxe.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nemíchejte SL G340 ALPHA s jinými vyrovnávacími hmotami. Odlišné vyšší teploty při zpracování zrychlují, nižší teploty zpomalují dobu tvrdnutí. Zасыhající vrstvy chraňte před příliš rychlým vyschnutím, např. působením přímého slunečního

záření, průvanu nebo vysoké teploty prostředí. Před pokládkou krytiny musí být vyrovnávací vrstva úplně zaschlá. Při větších tloušťkách vrstvy nad 3 mm proveďte měření CM-přístrojem. S vodou reaguje alkalicky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu. Originální balení lze skladovat přibližně 6 měsíců. Datum výroby: viz potisk č. šarže (1. číslice = rok výroby; 2. a 3. číslice = týden výroby). Chraňte před vlhkostí.

BALENÍ:

Č. produktu 30615485: 25kg pytel

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování/schnutí a po něm zajistěte řádné odvětrávání! Během zpracování produktu nekonzumujte jídlo, nápoje a nekuřte. Při kontaktu s očima nebo pokožkou ihned důkladně opláchněte vodou. Nevypouštějte do kanalizace, povrchových vod ani do půdy. Čištění nástrojů ihned po použití mýdlem a vodou. Základním předpokladem optimální kvality vzduchu v místnosti po pokládce jsou standardní podmínky při pokládce a dostatečné vyschnutí podkladů, základních nátěrů a tmelů.

LIKVIDACE

Zbytky produktu, pokud možno posbírejte a znovu použijte. Nevypouštějte do kanalizace, povrchových vod ani do půdy. Plastové obaly zbavené zbytků, vyškrábané, resp. bez kapek, lze recyklovat. Obaly s tekutým zbytkovým obsahem a shromážděné tekuté zbytky produktu se považují za zvláštní odpad. Obaly s vytvrzeným zbytkovým obsahem se považují za stavební/domácí odpad.

EMI kód dle GEV

EC 1 R Plus – velmi nízké emise

KVALITA POTĚRU PODLE DIN EN 13813

CA-C30-F7

KÓD GIS

CP 1

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze materiálu	Síran vápenatý
Balení	Světle žlutý prášek
Spotřeba	Přibližně 1,5 kg/m ² na 1 mm vrstvy
Teplota zpracování	mezi +15 °C a +25 °C
Mísicí poměr	5,5 l vody na 25 kg hmoty
Doba zpracování	Při +18 °C přibližně do 45 minut po namíchání
Pochozí	přibližně po 4 hodinách
Připravenost k pokládce	Přibližně po 24 hodinách při tloušťce vrstvy do 3 mm
Vhodnost pro zatížení nábytkovými kolečkami	Od 1 mm tloušťky vrstvy (kolečka podle DIN EN 12529)
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano – Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.
Nízký obsah chromanu	Ano



Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledek v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 03. 2024



ANVI TRADE s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
Tuřanka 1315/112
627 00 Brno – Slatina / CTP Park
Tel. +420 724 890 887
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

