

# WOOD H550 ECO PLUS

## RYCHLÉ ELASTICKÉ HYBRIDNÍ LEPIDLO

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- mimořádná počáteční lepicí síla
- velmi rychlý nárůst pevnosti
- vynikající stabilita žeber

#### OBLASTI POUŽITÍ:

Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel podle ČSN EN 14293 a ISO 17178 pro elastické lepení následujících typů parket:

**Mozaikové parkety:** Mozaikové parkety s kazetovým vzorem, tloušťka 8 mm, mozaikové parkety s anglickým vzorem, tloušťka 8 mm

**Vícevrstvé parkety:** Vícevrstvé parkety 70 x 500 mm, vícevrstvé parkety > 70 x 500 mm, vícevrstvé palubky < 250 cm, vícevrstvé palubky > 250 cm

**Masivní parkety:** Vlasy do tloušťky 22 mm, masivní parkety 10 mm, kazetové parkety, masivní palubky < 120 cm délky, masivní palubky > 120 cm délky

**Průmyslová mozaika:** Průmyslová mozaika do 22 mm

**Lamparkety:** Lamparkety bez povrchové úpravy do 55 x 250 mm, min. tloušťka 10 mm

**Dřevěná dlažba:** Dřevěná dlažba RE/WE na savých i nesavých podkladech, jako je cementový potěr, potěr na bázi síranu vápenatého a na podklady vyrovnané vhodnou samonivelační stěrkou.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být podle požadavků ČSN 744505 zejména rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku, resp. odborně připravený k pokládce.

**Cementový potěr (CT) a potěr na bázi síranu vápenatého (CA) při přímém lepení:**

Obroušený potěr pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem. Nepoužívejte žádnou penetraci.

**Litý asfaltový potěr (AS) při přímém lepení:**

AS opatřete penetrací HYTEC E730 XTREM nebo HYTEC P510 RENORAPID a následně, ještě za čerstva, posypte křemičitým pískem BOSTIK Quarzsand. V případě dobře zapískovaného litého asfaltového potěru není penetrace potřeba.



Pokud výše uvedené podklady nemají rovinnost podle ČSN 744505, upravte je vhodnou penetrací a samonivelační stěrkovou hmotou.

#### ZPRACOVÁNÍ:

WOOD H550 ECO PLUS naneste rovnoměrně na podklad ozubenou stěrkou. Jednotlivé díly ihned vložte do lepidlového lůžka a dostatečně přiklepněte. U větších formátů ihned zkontrolujte, zda se netvoří dutá místa, a případně je až do vytvrzení lepidla zatížte. Případné potřísnění podlahy lepidlem ihned odstraňte např. voskem na parkety. Dodržujte pokyny výrobce parket, zejména podmínky zpracování a vhodnost celoplošného lepení.

#### BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

#### LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

## SKLADOVÁNÍ

V uzavřeném originálním balení lze skladovat 12 měsíců (v hliníkových sáčcích 18 měsíců). Skladujte v chladu a suchu při teplotě od +5 °C do + 25 °C.

## BALENÍ

Č. produktu 30615803 vědro 14 kg (2 x 7 kg)  
Č. produktu 30615787 vědro 17 kg

## GISCODE

RS 10 (Tato lepidla nahrazují pokládací materiály s vysokým obsahem rozpouštědel, při jejichž zpracování jsou překročeny mezní hodnoty pro pracoviště (GISCODE S 1 - S 6))

## EMI kód dle GEV

EC 1 R PLUS - velmi nízké emise



TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze materiálu	Sílanem terminované polymery, jednosložkové a zrající vlhkostí
Barva	Světle hnědá
Viskozita	Roztíratelná, stabilní
Spec. hmotnost	1,65 g/cm <sup>3</sup>
Doba pokládky (+23 °C/50 % rel. vlhkost)	Přibližně 25 minut
Podmínky zpracování	Nejlépe mezi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. + 15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost nesmí překročit 65 %.
	<b>B3: přibližně 700 - 800 g/m<sup>2</sup></b> <b>B11: přibližně 900 - 1100 g/m<sup>2</sup></b> <b>B12: přibližně 1000 - 1200 g/m<sup>2</sup></b> <b>B15: přibližně 1100 - 1300 g/m<sup>2</sup></b> Mozaikové parkety s tabulkovým vzorem, tloušťka 8 mm <b>B 3</b> Mozaikové parkety s anglickým vzorem, tloušťka 8 mm <b>B 3</b> Průmyslová mozaika 22 mm, <b>B 3</b> Průmyslová mozaika 10, 15 mm, <b>B 3</b> Vícevrstvé parkety 70 x 500 mm, <b>B 11</b> Vlasy do tloušťky 22 mm, <b>B 11</b> Masivní parkety 10 mm, <b>B 11</b> Kazetové parkety, <b>B 11</b> Lamparkety bez povrchové úpravy do 55 x 250 mm, min. tloušťka 10 mm <b>B 11</b> Laminátové podlahy, <b>B 11</b> Vícevrstvé parkety >70 x 500 mm <b>B 11/B 12</b> Vícevrstvé palubky <250 cm, <b>B 12/B 15</b> Masivní palubky < 120 cm délka, <b>B 11/B 12</b> Dřevěná dlažba RE / WE, <b>B 11-B 15</b> Vícevrstvé palubky >250 cm, <b>B 15</b> Masivní palubky > 120 cm délka, <b>B 12/B 15</b> Uvedená ozubení platí orientačně, konečná volba ozubení se provádí podle konkrétní situace, která je ovlivněna rovností podkladu, délkou parket a rubem parket. V každém případě dbejte na dostatečné smocnění zadní strany
Doporučené ozubení špachtle	
Zatížitelnost	Po cca 12 hodinách
Ošetření povrchu	Nejdříve po 24 - 48 hodinách, závisí na druhu parket, savosti podkladu a klimatických podmínkách v místnosti
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano - dodržujte příslušné specifikace Ústředního svazu německých stavitelů.
Čištění pracovních nástrojů	Pro nevytvrzené lepidlo: SOLVENT 250 NEBO Niboclean Pro

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

