



STIX A540 MULTI PLUS

MULTIFUNKČNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- mnohostranně použitelné
- silná počáteční lepivost
- hospodárné

OBLASTI POUŽITÍ

STIX A540 MULTI PLUS je multifunkční disperzní lepidlo pro PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, vinylové (LVT) podlahoviny, CV podlahy, linoleum, pryžové podlahy s hladkou lícovou stranou podle DIN 16850 do tl. 4 mm, textilní podlahoviny s různě provedenou rubovou stranou a sisalové a kokosové krytiny. Pro textilní podlahoviny se silným pnutím, např. nepoddajné vpichované koberce, doporučujeme použít STIX A530 TEX POWER.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být podle požadavků ČSN 744505 zejména rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku. Podle potřeby podklad odborně upravte. Použijte vhodné penetrace a stěrkové hmoty. Lité asfaltové potěry a jiné nesavé podklady zásadně přestěrkujte min. 2 mm silnou vrstvou samonivelační stěrky.

ZPRACOVÁNÍ:

STIX A540 MULTI PLUS rovnoměrně naneste na podklad ozubenou stěrkou. V závislosti na typu podlahoviny je případně nutná krátká doba odvětrávání, jež je závislá na savosti podkladu, teplotě v místnosti a relativní vzdušné vlhkosti. Podlahovinu položte a dobře ji přihladte / zaválcujte (50 kg podlahářský válec). Po cca 45 minutách podlahovinu ještě jednou přihladte / zaválcujte. V místech spřímým slunečním svitem, jako např. francouzská okna nebo zimní zahrady, použijte lepidlo s vyšší pevností ve stříhu buď STIX H995 ELASTIC XTREM nebo STIX P956 2K. Svařování spojů se provádí nejdříve po 24 hodinách. Dodržujte pokyny výrobce podlahoviny.



OCHRANA ZDRAVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Lze skladovat po dobu 12 měsíců.

BALENÍ:

Č. produktu 30615683 vědro 14 kg



www.blauer-engel.de/uz113

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Báze	Disperzní systém
Barva	Běžovo-bílá
Viskozita	Roztíratelná
Spec. hmotnost	1,3 g/cm ³
Podmínky zpracování	Nejlépe mezi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost nesmí překročit 75 %.
Doporučené ozubenístěrky	Zuby TKB A2: spotřeba: přibližně 320 g/m ² Zuby TKB B1: spotřeba: přibližně 380 g/m ² Zuby TKB B2: spotřeba: přibližně 650 g/m ²
Zatížitelnost	Po 24 hodinách
Vhodnost při zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529)	Ano
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano - Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Odpadá
GISCODE	D1 - bez rozpouštědel podle TRGS 610
EMI kód dle GEV	EC 1 „velmi nízké emise“
Čisticí prostředek	Pro nevytvrzené lepidlo Niboclean Pro nebo voda
Skladování	Chraňte před mrazem! Lze skladovat 12 měsíců.

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

