

# STIX A930 MULTI FASER

## MULTIFUNKČNÍ LEPIDLO S VLÁKNY

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- krátké odvětrání
- silná počáteční lepivost
- velmi dobrá roztíratelnost
- hospodárné při zpracování

#### OBLASTI POUŽITÍ

Multifunkční disperzní lepidlo s vlákny pro vinylové (LVT) podlahoviny, PVC podlahoviny v pásech i čtvercích, CV podlahy, pryžové podlahy s hladkou lícovou stranou podle ČSN EN 1817, ČSN EN 1816, ČSN EN 14521, ČSN EN 12199), linoleum textilní podlahoviny s různě provedenou rubovou stranou a sisalové a kokosové krytiny. Pro textilní podlahoviny se silným pnutím, např. nepoddajné vpichované koberce, doporučujeme použít STIX A530 TEX POWER.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být podle požadavků ČSN 744505 zejména rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku. Podle potřeby podklad odborně upravte. Použijte vhodné penetrace a stěrkové hmoty. Lité asfaltové potěry a jiné nesavé podklady zásadně přestěrkujte min. 2 mm silnou vrstvou samonivelační stěrky

#### ZPRACOVÁNÍ:

STIX A930 MULTI FASER rovnoměrně naneste na podklad ozubenou stěrkou. V závislosti na typu podlahoviny je případně nutná krátká doba odvětrávání, jež je závislá na savosti podkladu, teplotě v místnosti a relativní vzdušné vlhkosti. Podlahovinu položte a dobře ji přihladte / zaválcujte (50 kg podlahářský válec). Po cca 45 minutách podlahovinu ještě jednou přihladte / zaválcujte. Svařování spojů se provádí nejdříve po 24 hodinách. Dodržujte pokyny výrobce podlahoviny.

**UPOZORNĚNÍ:** Vinylové (LVT) podlahoviny z důvodu eliminace bodového vtisku pokládají do napůl mokrého lůžka lepidla (test prstem). Žebírko musí být možné prstem zmáčknout, přičemž se vytvoří hladký a uzavřený film lepidla.



#### Další upozornění:

Na pryžovou podlahovinu od tloušťky 3 mm použijte již ozubenou stěrku TKB B1.

Při pokládce tenkých podlahovin může při překročení otevřené doby lepidla pro pokládku docházet na lícové straně podlahy k prokopírování tahů lepidla ozubenou stěrkou. V takovémto případě výslovně odmítáme jakékoli z toho plynoucí nároky. Dbejte pokynů výrobce krytiny. V místech s přímým slunečním svitem, jako např. francouzská okna nebo zimní zahrady, použijte lepidlo s vyšší pevností ve stříhu buď STIX H995 ELASTIC XTREM nebo STIX P956 2K. Dodržujte pokyny výrobce podlahoviny.

## OGHRAHA ZDRAVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

## LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

## SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Lze skladovat po dobu 12 měsíců.

## BALENÍ:

Č. produktu 30615779 vědro 13 kg

## GISCODE:

D1 - bez rozpouštědel podle TRGS 610

## EMI kód dle GEV:

EC 1 - velmi nízké emise



TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze	Disperzní systém
Barva	Běžovo-bílá
Viskozita	Roztíratelná
Spec. hmotnost	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Doby odvětrávání	Přibližně 5 minut, závisí na klimatických podmínkách
Doba pokládky	Přibližně 20 minut, závisí na klimatických podmínkách
Podmínky zpracování	Nejlépe teplota podkladu +18 °C až +23 °C. Teplota podkladu min. +15 °C. Teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost vzduchu max. 75 %.
Doporučené ozubení stěrky	Zuby TKB A2 spotřeba: cca 300 g/m <sup>2</sup> Zuby TKB B1 spotřeba: cca 380 g/m <sup>2</sup> Zuby TKB B2 spotřeba: cca 600 g/m <sup>2</sup>
Zatížitelnost	Po 24 hodinách
Vhodnost při zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12520)	Ano
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano - Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Odpadá
Čisticí prostředek	Pro nevytvrzené lepidlo Niboclean Pro nebo voda

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnicích tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

