

# ARDAGRIP CLASSIC

**DISPERZNÍ PENETRACE DOVNITŘ I VEN**

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- určeno pro savé podklady
- dovnitř i ven
- k okamžitému nanášení
- bez obsahu rozpouštědel

### POPIS VÝROBKU

Ardagrip Classic je disperzní penetrace na bázi syntetické pryskyřice určená k přípravě savých podkladů před lepením keramických obkladů a tapetováním. Připravená k okamžitému nanášení.

Ardagrip Classic zvyšuje nosnost podkladu i přílnavost aplikovaných materiálů a snižuje savost.

Ardagrip Classic je bez obsahu rozpouštědel. Pachově je téměř neutrální, díky čemuž ho lze používat bez zvláštních ochranných opatření i v místnostech bez oken.

### OBLASTI POUŽITÍ

K přípravě sádrových omítek, sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, sádrových kladečských desek, pórobetonu, betonu, dřevotřískových desek, vápenné a cementové omítky a anhydritového a cementového potěru před instalací a lepením keramických obkladů, tapet, nástěnných krytin nebo před utěšňováním hydroizolací Ardatec Flexdicht. Pro vnitřní i venkovní použití.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Před nanášením důkladně protřepejte a nanásejte neředěný v rovnoměrné a slabé vrstvě na podklad zednickou štětkou. Ostatní plochy důkladně zakryjte, a ochraňte je tak před znečištěním. Po zaschnutí penetrace je možné tenkovrstvou maltou lepit keramický obklad nebo nanášet hydroizolaci Ardatec Flexdicht.

### ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

Očistěte důkladně vodou ihned po použití.



### SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem! Skladovatelnost v uzavřeném původním obalu je 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.

### DODÁVANÁ BALENÍ

- Láhev 1 kg (kartón obsahuje 10 lahví).
- Kanystř 5 kg.
- Kanystř 10 kg.
- Sud 150 kg.
- Kontejner 600 kg.
- Kontejner 1000 kg.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiálová báze	akrylátová pryskyřice
Barva	světle šedá
Konzistence	řídce tekoucí
Objemová hmotnost	cca 1 g/ml
Spotřeba	80 — 150 g/m <sup>2</sup> dle povrchu a savosti podkladu
Teplota při zpracování	ne pod +5 °C
Doba schnutí	cca 2 hodiny při +20 °C a 60% rel. vlhkosti vzduchu



Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: [anvitrade@anvitrade.cz](mailto:anvitrade@anvitrade.cz)  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

