

Rychlý podlahový systém pro všechny pružné materiály

- Okamžité vyrovnání většiny podkladů za sucha
- Nákladově efektivní řešení pro problémové podlahy
- Výjimečně stabilní, volně plovoucí podkladový systém
- Zajišťuje super hladkou povrchovou úpravu
- Připraveno k lepení všech pružných materiálů a koberců
- Nejvhodnější na podlahové vytápění
- Rychlá a snadná instalace a manipulace

Jumpax[®] Basic poskytuje okamžitě velmi hladký a stabilní základ, na který lze přímo položit a lepit všechny pružné podlahové krytiny a koberce. Dvojitě vrstvy panelů Jumpax[®] Basic využívají konfiguraci přesahu spojů pro vytvoření bezproblémového povrchu. Jumpax[®] Basic vytváří ideální podložku pro koberce, linoleum, vinyl, gumu, korek apod.

Jumpax[®] Basic se velmi snadno instaluje a je mnohem rychlejší a jednodušší než tradiční vyhlazovací hmoty nebo překližka. Jedná se také o zcela suchý proces, takže je mnohem čistší a nevyžaduje dlouhou dobu usazování, a umožňuje tak okamžitou pokládku. Velmi nízký tepelný odpor panelů Jumpax[®] Basic je ideální pro použití na podlahové vytápění,

což umožňuje rychlý a snadný prostup tepelné energie k povrchu s rychlým ohřevem a maximálním komfortem.

Jumpax[®] Basic se skládá z vysoce kvalitního MDF: 3mm základové desky a 4mm vrchní desky jsou opatřeny speciálním interaktivním kontaktním lepidlem, které vytváří silnou a trvalou celoplošnou vazbu. Přísné kontroly kvality během výroby zaručují vynikající výsledky a vždy bezproblémovou instalaci. Jumpax[®] Basic vybavený systémem LVT dosahuje v kombinaci s různými podkladovými materiály UNIFLOOR snížení nárazového hluku nejméně o 21 dB L_w!*

*V místě s plovoucím potěrem závisí snížení hlučnosti složené vrchní podlahy vždy na efektu snížení nárazového hluku použitým plovoucím potěrem.



**Srovnání podkladu a instalace
krytiny během jednoho dne!**

Produktové specifikace



Technické údaje

| | |
|--|----------------------------|
| Číslo produktu | 136.400 |
| Tloušťka / tolerance (mm) | 7 / ±0,2 |
| Rozměr / tolerance (mm/bm) | 600 × 1200 / ±1,5 |
| Kombinace materiálů | MDF / interaktivní lepidlo |
| Hustota (kg/m ³) | 770 |
| Barva | Přírodní |
| Pevnost v ohybu (kg/m ²) | > 40 |
| Snížení kročejového zvuku EN-ISO 10140-3:2010: | |
| s LVT a Heat-Foil® | 20 dB ΔL _w |
| s LVT a Heat-Blok® | 21 dB ΔL _w |
| s CocoFloor® | 25 dB ΔL _w |
| Třída reakce na oheň EN 13501:2007 s 2mm vinylem | B _{fl-s1} |
| Třída reakce na oheň 13501:2007 s 2mm linoleem | B _{fl-s1} |
| Vlhkost (%) | 4-10 |
| Nabobtnání po 24 hodinách ve vodě, max.(%) | < 40 |
| Hodnota Rm tepelného odporu (m ² K/W-1) | 0,047 |
| TOG | 0,5 |
| Emise formaldehydu | E 1 |

Balení

| | |
|--------------------------------|---|
| Návod na instalaci | Příložen |
| Obsah balení | 4 základové a 4 vrchní desky / 2,88 m ² |
| Obsah palety | 48 balíků / 138,24 m ² |
| Velikost palety (D × Š × V mm) | 1200 × 1200 × 850 |
| Hmotnost palety | 830 kg |

Aplikace

Akustický, rychlý systém přípravy podkladu pro okamžité lepení všech pružných podlahových krytin, kobereců a kobercových dlaždic.

Obsah balení

4/4

- 4 základové a 4 vrchní desky
- 600 × 1200 mm
- 2,88 m²

Tloušťka 7 mm



Naskenujte si QR-kód
pro instalační příručku
Jumpax® Basic!



facebook.com/jumpax24



youtube.com/
watch?v=lawZNY7I_ig