


SYNTEKO RE-COVER



Synteko RE-COVER je oxidačně vytržující olej pro pravidelnou vnitřní údržbu a čištění všech Syntekem naolejovaných dřevěných a parketových podlah. RE-COVER šetří, čistí a vylepšuje podlahy ošetřené jednosložkovým přírodním olejem, olejem z tvrdého vosku a dvousložkovými olejovými systémy. Naolejované povrchy vyžadují údržbu pokud mají šedý nebo špinavý vzhled, který již nelze osvěžit pravidelným čištěním. RE-COVER rychle schne a má vyjímečně dobrou vydatnost. Rozpouštědla použitá v RE-COVERu nevyžadují žádné varovné štítky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	uretanem modifikovaný borovicový olej, parafinové rozpouštědlo
Doporučené použití	pro údržbu a obnovu těžce znečištěných naolejovaných podlah
Úroveň lesku	lesk lze upravit leštěním
VOC	616 g/l (EU limitní hodnota pro tento product (cat.A/f):700 g/l(2010)2004/42/CE)
Obsah sušiny	38%
Zápach	velmi lehký/neagresivní
Bezpečnost/toxicita	není nebezpečný / neklasifikováno
Spotřeba	1l na 40-80 m ² v závislosti na druhu dřeva a podmínkách
Zpracování a rozliv	vynikající
Barva	v mokřém stavu mléčně bílá, v suchém stavu čirá
Doba schnutí	3 – 8 hodin po leštění při +20° C (RH 50%)
Balení	1l (600 ks na paletě), 5l (120 ks na paletě); paleta 600l
Skladování a transport	2 roky od data výroby, max. skladovací teplota +40° C v uzavřeném balení. Pokud je balení otevřeno může dojít při delším skladování k vytržení. Skladujte vzhůru nohama a mimo dosah dětí. Není citlivý na mraz.
Trvanlivost	viz datum expirace na obalu
Chemická odolnost	odolný proti mastnotě, vodě a běžným čistícím prostředkům a detergentům
Čištění nářadí	všechno nářadí očistěte důkladně vodou. Použitý materiál uložte ve vodní lázni nebo v uzavřených nádobách. Nářadí může být vyčištěno lakovým benzínem než olej vytvrdne.
Likvidace odpadu	zlikvidujte v souladu s místními předpisy
Údržba	na všech olejovaných podlahách se doporučuje suché čištění, V případě potřeby vyčistěte pomocí Synteko SUPERCLEAN. Nenechávejte na podlaze vodu. Pokud je podlaha silně opotřebovaná udržujte ji pomocí Synteko RE-COVER. Pokud to nedává požadovaný výsledek, lehce podlahu přebruste brusnou mřížkou 120 a naneste čerstvou vrstvu Synteko HARDWAX OIL.

PŘÍPRAVA

Před použitím RE-COVERu musí být povrch očištěn od všech volných částic, které by mohly poškodit podlahu (prach, kamínky atp.). Podlahu chraňte před přímým slunečním zářením a vypněte podlahové topení den před a do 24 hodin po aplikaci. Teplota podlahy, oleje a vzduchu musí být mezi +13 ° až +25° C. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti by měla být mezi 40 až 60%. Vyšší vlhkost v místnosti prodlužuje dobu vysychání a tím pádem mezi vrstvami. Před použitím nádobu protřepejte po dobu 30-60 sekund. Olej neředěte. Pro aplikaci doporučujeme vysoce kvalitní červené a bílé pady.



ZPRACOVÁNÍ

Postup údržby mírně znečištěných podlah : Na podlahu šetrně naneste údržbový olej RE-COVER a zapracujte jej bavlněným hadříkem a nebo talířovou bruskou opatřenou bílým padem. Pokračujte v padování do nasycení podlahy, dokud nejsou viditelné kapky a šmouhy. Pracujte systematicky v plochách 10 – 15 m² a ujistěte se, že jsou přechody resp. přesahy pečlivě přešetřeny padem. Podle potřeby vyměňujte špinavé hadříky nebo pady. Před použitím nechte podlahu nejméně 3 hodiny vyschnout, nejlépe přes noc. Během této doby podlahu nepoužívejte.

Postup údržby silně znečištěných podlah : Na podlahu naneste údržbový olej RE-COVER a zapracujte ho do dřeva pomocí talířové brusky červeným padem. Pokud se vám pomocí červeného padu nepodaří dosáhnout požadovaného efektu, postupně zvyšujte abrazivní úroveň padů. Ušpiněné pady průběžně vyměňujte a zcela odstraňte špinavý olej. Když se podlahá zdá být čistá a nasycená, naneste novou tenkou vrstvu údržovacího oleje RE-COVER a pracujte s bílým padem dokud nejsou viditelné kapky a šmouhy. Před použitím nechte podlahu nejméně 8 hodin vyschnout , nejlépe přes noc. Během této doby podlahu nepoužívejte.

Poznámka ! Tkaniny, použité utěrky, hadříky atp. nasycené olejem se mohou samovznítit. Použitý materiál namočte do vody nebo uchovávejte v uzavřené nádobě. Náradí lze očistit lakovým benzínem před vytvrzením oleje.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu na www.synteko.com

Výrobce:

Synteko AB

info@synteko.com

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden