

# NibowoodPK 3

## LEPIDLO NA DŘEVO A PARKETY

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- neobsahuje rozpouštědla
- dobrá tekutost
- vyplňuje mezery
- zasychá do průhlednosti
- dlouhá doba otevření

#### OBLASTI POUŽITÍ

PVAc bílé lepidlo zátěžové skupiny D 3 podle DIN EN 204 v krytých prostorách pro vodotěsné lepení per a drážek v prefabrikovaných parketách, laminátových podlahách a dřevotřískových deskách.

#### ZPRACOVÁNÍ

Před použitím lepidlo dobře protřepejte a v případě potřeby temperujte. Lepené plochy musí být očištěny od nečistot a prachu. Všechny spojované díly by měly mít co nejpřesnější tvar. Lepidlo se nanáší pomocí dávkovací lahvičky do drážky nebo podle pokynů výrobce krytiny. Příliš velké množství naneseného lepidla ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Doladění prvků je možné v rámci doby otevření.

Dbejte speciálních pokynů výrobce krytiny pro pokládku.

#### SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem! Při teplotách nad +5 °C skladovatelnost 12 měsíců.

#### KÓD GIS

D1 - bez rozpouštědel podle TRGS 610



#### BALENÍ:

- Č. produktu 50-3015 0012: Dávkovací lahvička 550 g
- Č. produktu 50-3015 0011: Dávkovací lahvička 1100 g
- Č. produktu 50-3015 0016: 10kg kanystr

#### TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

Základ	PVAc
Barva	bílá, zasychá do průhledné
Viskozita	snadno teče
Spec. hmotnost	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Doba otevření	Přibližně 10 minut, závisí na klimatických podmínkách prostor
Teplota při zpracování	Nejlépe mezi +15 °C a +20 °C
Spotřeba	Přibližně 5 g na běžný metr
Zatížitelnost	po uplynutí alespoň 24 hodin/voděodolnost po 7 dnech
Čištění	Pro nevytvrzené lepidlo: Voda

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1,  
104 00 Praha 10  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
Tel. +49 (0) 5425 801-0  
E-mail: info.germany@bostik.com  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

