

WOOD P918 2K

DVOUSLOŽKOVÉ PU LEPIDLO NA PARKETY

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- neobsahuje rozpouštědla
- neobsahuje vodu
- vysoká pevnost ve smyku

OBLASTI POUŽITÍ

Dvousložkové lepidlo (na bázi DIN EN 14293) pro lepení následujících typů parket:

Mozaikové parkety: Mozaikové parkety s tabulkovým vzorem, tloušťka 8 mm, mozaikové parkety s anglickým vzorem, tloušťka 8 mm

Vícevrstvé parkety: Vícevrstvé parkety 70 x 500 mm, vícevrstvé parkety > 70 x 500 mm, vícevrstvé palubky < 250 cm, vícevrstvé palubky > 250 cm Masivní parkety:

Parketové prvky z masivního dřeva: Vlysy do tloušťky 22 mm, masivní parkety 10 mm, kazetové parkety, masivní palubky < 120 cm délka, masivní palubky > 120 cm délka

Průmyslová mozaika: Průmyslová mozaika do 22 mm

Lamparkety: Lamparkety bez povrchové úpravy do 55 x 250 mm, min. tloušťka 10 mm

Dřevěná dlažba: Dřevěná dlažba RE/WE

Laminátové podlahy (pokud je celoplošné lepení schváleno výrobcem):

na savých i nesavých podkladech, jako je cementový potěr, potěr na bázi síranu vápenatého a na podklady tmelené vlastní tmelící hmotou.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být podle požadavků DIN 18356 „Parkety a dřevěné dlažby“, zejména rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku resp. připravený k pokládce.

Cementový potěr (CT) a potěr na bázi síranu vápenatého (CA) v případě přímého lepení:

Obruste CA podle aktuálního listu BEB a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem. Nepoužívejte žádnou penetraci.

Litý asfaltový potěr (AS) při přímém lepení:

AS s HYTEC E730 XTREM nebo HYTEC P510 Naneste základní nátěr RENORAPID, a následně ještě za čerstva posypte křemičitým pískem BOSTIK Quarzsand. U dobře



obroušených litých asfaltových potěrů není nutný žádný základní nátěr. Pokud rovinnost výše uvedených podkladů neodpovídá specifikacím výrobců parket, je třeba je připravit vhodnými základními a vyrovnávacími hmotami z naší nabídky.

ZPRACOVÁNÍ

WOOD P918 2K naneste rovnoměrně na podklad ozubenou špachtlí, pokládaný kus ihned vložte do lepidla a důkladně přiklepejte. U větších formátů ihned zkontrolujte, zda se netvoří dutá místa, a případně je až do vytvrzení lepidla můžete zatížit. Skvrny od lepidla na parketách okamžitě odstraňte. Dodržujte pokyny výrobce parket a podmínky zpracování.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace o bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí naleznete v aktuálním bezpečnostním listu výrobku.

LIKVIDACE

Zbytky produktu pokud možno posbírejte a znovu použijte. Nevypouštějte do kanalizace, povrchových vod ani do půdy. Plastové obaly zbažené zbytků, vyškrábané resp. bez kapek, lze recyklovat (Universal Packaging GmbH). Obaly s tekutým zbytkovým obsahem a shromážděné tekuté zbytky produktu se považují za zvláštní odpad. Obaly s vytvrzeným zbytkovým obsahem se považuje za stavební/domácí odpad.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte obal těsně uzavřený. Skladujte v chladu a suchu. **Teplota skladování:** Při teplotách nad +5 °C skladovatelnost 12 měsíců.

BALENÍ:

Č. produktu: 30616180 8kg kbelík

DOPORUČENÉ OZUBENÍ ŠPACHTLE



TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE	
Základ	Polyuretan, bez rozpouštědel
Barva	Barva po smíchání hnědá Složka A: žlutohnědá; složka B: hnědá
Viskozita	Snadná kartáčovitost - stabilní
Spec. hmotnost	1,7 g/cm ³ (složka A + složka B)
Poměr při míchání	Složka A: složka B = 6,5 : 1 hmotn. díly
Doba zpracovatelnosti	cca 45 minut při 20 °C
Doba pokládky	přibližně 1 hodinu po smíchání, v závislosti na teplotě
Podmínky zpracování	Teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Nepřekračujte relativní vlhkost vzduchu 65 %. V případě silného slunečního záření je třeba okna předem zastínit aby se podklad a lepidlo příliš nezahřívaly.
Doporučené ozubení špachtle	B3: přibližně 800 g na m² B11: přibližně 950 g na m² B12/Pajarito 69: přibližně 1100 g na m² B15: přibližně 1300 g na m² Mozaikové parkety s tabulkovým vzorem, tloušťka 8 mm B 3 Mozaikové parkety s anglickým vzorem, tloušťka 8 mm, B 3 Průmyslová mozaika 22 mm, B 3 Průmyslová mozaika 10, 15 mm, B 3 Vícevrstvé parkety 70 x 500 mm, B 11 Vícevrstvé parkety >70 x 500 mm B 11/B 12 Vlasy do tloušťky 22 mm, B 11 Masivní parkety 10 mm, B 11 Kazetové parkety, B 11 Lamparkety bez povrchové úpravy do 55 x 250 mm, min. tloušťka 10 mm B 11 Vícevrstvé palubky <250 cm, B 12/B 15 Vícevrstvé palubky >250 cm, B 15 Masivní palubky >120 cm, B 12/B 15 Masivní palubky <120 cm, B 11/B 12 Dřevěná dlažba RE/WE, B 11-B 15 Uvedená ozubení platí orientačně, konečná volba ozubení se provádí podle konkrétní situace, která je ovlivněna rovností podkladu, délkou parket a rubem parket. V každém případě dbejte na dostatečné smočení rubu parket.
Ošetření povrchu	Po 24 až 48 hodinách, v závislosti na klimatu v místnosti a nosnosti.
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano - Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.
KÓD GIS	RU 1- bez rozpouštědel
Čištění	Na nevytvrzený materiál: Voda nebo NIBOCLEAN PRO

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváme materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

