














Název	Normy	Symbody	Výsledky
Třída použití	EN ISO 10784 EN 685		23, 31
Specifikace	EN ISO 10582 EN 649		Vyhovuje
Celková tloušťka	EN ISO 24346 EN 428		2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 EN 429		0,3 mm
Odolnost vůči opotřebení	EN ISO 13893 EN 660-2		Skupina T ≤0.015g/1000turns
Bodový vtisk	EN ISO 24343-1 EN 433		≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999 EN 434		≤ 0,1% (80C,6h)
Ohebnost	EN 435 EN ISO 24344 metoda A		Vyhovuje
Protiskluzivost	EN 13893		Třída DS
Chemická odolnost	EN ISO 26987 EN 423		Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN ISO 4918 EN 425		Vyhovuje
Tepelný odpor	EN 12664		0,02 m <sup>2</sup> K/W (vhodné pro podlahové vytápění)
Toxicita	EN71-3		Vyhovuje
Záruka	EN ISO 10582		5 let lehké komerční použití  10 let použití v obytných budovách



Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisk a nové vydání nahrazují předchozí verze.  
[ v.01\_1/2024 ]



**ANVI TRADE s. r. o.**  
Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 - Hostivař  
Tel. +420 271 096 610  
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz  
[www.anvitrade.cz](http://www.anvitrade.cz)

**ANVI TRADE s. r. o.**  
Tuřanka 1315/112  
627 00 Brno - Slatina / CTP Park  
Tel. +420 724 890 887  
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

