



MIX A572 PROTECT

VODOTĚSNÁ PŘÍSDA DO BETONU A MALTY

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Zabezpečuje vodotěsnost omítek, fasád, zdiva a betonu
- Plastifikuje
- Zlepšuje zpracovatelnost

POPIS VÝROBKU

MIX A572 PROTECT je těsnicí prostředek dle DIN 934-2 T9 pro beton, cementovou a vápenocementovou maltu. MIX A572 PROTECT zvyšuje odolnost proti agresivním vlivům a schopnost ztuhnutí betonu a zajišťuje stejnoměrnost a uzavření povrchů. Kromě toho snižuje kapilární savost a zabraňuje tak tvoření štěrkových hnízd, rozkladu složek a poškození vlhkostí.

OBLASTI POUŽITÍ

MIX A572 PROTECT se hodí pro výrobu nepropustných, nezpevněných a zpevněných betonových dílců. Je vhodný také jako maltový těsnicí prostředek se sníženou absorpcí vody a nízkou hloubkou průniku vody.

APLIKACE

MIX A572 PROTECT se přidá do záměsové vody (max. 1,3 l/100 kg cementu). Pro zachování optimálních výsledků se předpokládá použití bezvadných příměsí. Doporučujeme zkoušku vhodnosti dle DIN EN 206.



SKLADOVATELNOST

MIX A572 PROTECT je nutno skladovat v chladu, suchu a bez mrazu, ideálně při 5 °C až 25 °C.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku MIX A572 PROTECT nejméně 12 měsíců.

DODÁVANÁ BALENÍ

5 l kód výr. 30621772

GISCODE

BZM 1

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Směs mastných kyselin
Barva	bílá
Podmínky zpracování	Použití od +5 °C do +30 °C
Spotřeba	Max. 1,3 l/100 kg cementu
Čištění náradí	Nářadí lze začeřstva vyčistit vodou
Obsah účinných látek	Cca 80 %
Specifická hmotnost	Cca 1 kg/l



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesie žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesie odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

