



BLOCK B981 TOP SPRAY

BITUMENOVÝ SPREJ

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Jednoduché použití
- Přesné stříkání
- Venkovní

POPIS PRODUKTU

BLOCK B981 TOP SPRAY je vhodný k utěsnění spojů a k drobným opravám, zejména v oblasti střech. Ideálně se hodí pro přechodové oblasti mezi plechem a střešní lepenkou. BLOCK B981 TOP SPRAY se vyznačuje snadnou aplikací a přesným nástřikem bez použití dalších nástrojů. BLOCK B981 TOP SPRAY nestéká, rychle schne a je odolný vůči soli a vodě.

BLOCK B981 TOP SPRAY je stříkaný bitumen pro drobné opravy, zejména v oblasti střech. Po zaschnutí vytváří trvale pružný, přilnavý ochranný nátěr.

POUŽITÍ

BLOCK B981 TOP SPRAY přilne k mnoha různým podkladům, jako jsou kovy, minerální podklady, střešní lepenka, dřevo a podobně.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřované povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a rzi.

APLIKACE

Protřepávejte nádobku s rozprašovačem nejméně 2 minuty za slyšitelného zvuku míchacích kuliček. Nastříkejte BLOCK B981 TOP SPRAY ze vzdálenosti 25-30 cm v co nejrovnoměrnější vrstvě. Používejte pouze venku a v dobře větraných prostorách. Pokud není nádoba s přípravkem zcela vyprázdněna a má být později znovu použita, je nutné ihned po použití vyčistit stříkací hlavu. Za tímto účelem držte nádobku s rozprašovačem dnem vzhůru a stříkejte, dokud neuniká žádná další těsnicí hmota.



SKLADOVATELNOST

BLOCK B981 TOP SPRAY musí být skladován v chladu, suchu a ve svislé poloze.

BLOCK B981 TOP SPRAY má při správném skladování v uzavřeném originálním obalu trvanlivost přibližně 24 měsíců.

DODÁVANÉ BALENÍ

500 ml dóza, kód výr. 30622526

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báze	Tmel na bázi bitumenu
Forma	Aerosol
Barva	Černá
Zápach	Po ředidlu
Hustota	0,83 g/cm ³
Podmínky zpracování	Od -5°C do +40°C zpracovatelný, optimálně mezi +16°C a +25°C
Spotřeba	V závislosti na konkrétním použití
Prach se nelepí po	cca 60 až 90 minutách
Zcela suché po	cca 3 až 4 hodinách při 600 m μ a 20°C
Teplotní odolnost	-25°C až +80°C



**schwarz
zwart
noir
nero**

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

