



BLOCK B733 TOP FILL

BITUMENOVÁ STĚRKA

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Pro opravy děr, trhlin a prasklin
- Pro vodorovné a svislé plochy
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B733 TOP FILL je kvalitní opravná a stěrková hmota na bitumenové bázi, zušlechtněná polymery.

BLOCK B733 TOP FILL lze používat na vodorovné i svislé plochy.

OBLASTI POUŽITÍ

BLOCK B733 TOP FILL se hodí ve venkovních prostorech k opravám asfaltových střešních pásů, puchýřů, otvorů, trhlin a prasklin, k opravám střešních úžlabí atd.

Jako podklad jsou vhodné asfaltové střešní pásy a nátěry, beton, omítka, zdivo, potěr, kov atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaný podklad musí být suchý, čistý, zbavený oleje a tuku a volných částic. Je nutno odstranit rez. Silně savé povrchy ošetřete přípravkem GRIP B501 BITUMEN.

ZPRACOVÁNÍ

BLOCK B733 TOP FILL lze nanášet stěrkou, zednickou lžící nebo hladítkem. Puchýře, které je nutno opravit, rozřízněte, okraje natavte a zastěrkujte. Poté přestěrkujte přípravkem BLOCK B733 TOP FILL, příp. ve spojení s armovací tkaninou.

Stěrkovou hmotu po okraji stáhněte dohladka do nulové tloušťky.

Upozornění:

Až do úplného zaschnutí je nutno zabránit zatížení vodou a působení mrazu. V jednom pracovním kroku lze nanést max. 4 mm, pro rychlejší vytvrdnutí se doporučuje nanášet 2x 2 mm.

Doba schnutí cca 24 hodin na 1 mm, při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 55 %.

Nepoužívejte v místech s následně trvale stojící vodou.



SKLADOVATELNOST

BLOCK B733 TOP FILL je nutno skladovat v suchu a bez mrazu, ideálně při 15 °C až 25 °C. V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku BLOCK B733 TOP FILL nejméně 12 měsíců.

DODÁVANÁ BALENÍ

- 1 kg kód výr. 30621651
- 4 kg kód výr. 30621652
- 7 kg kód výr. 30621653

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota na asfaltové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C (zabraňte přímému slunečnímu záření), v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 1,4 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm
Čištění náradí	Náradí lze začeřstva vyčistit vodou



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesе žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

