

GRIP N511 TOP TAPE

ZÁKLADNÍ BITUMENOVÝ NÁTĚR S POUŽITÍM ROZPOUŠTĚDEL

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- rychleschnoucí
- rychle tuhnoucí
- váže prach
- připraveno k okamžitému použití
- snadná aplikace

POPIS PRODUKTU

GRIP N511 TOP TAPE splňuje požadavky AIB DS 835, je rychleschnoucí, připravený k okamžitému použití, velmi dobře přilnavý k bitumenovým a minerálním podkladům, odolný vůči roztokům vody, zředěným kyselinám, solím, vápnu, cementu atd., rychle tuhnoucí a vázající prach.

POUŽITÍ

GRIP N511 TOP TAPE je rychleschnoucí základní a adhezivní nátěr s vysokým penetračním účinkem na minerální podklady, jako je beton, zdivo nebo omítka. Lze jej použít i jako přípravek na podporu adheze na nenasákavých podkladech, jako je např. plech. Slouží jako základní nátěr pro Batuband a Elastorooft LF.

APLIKACE

Teplota podkladového povrchu a okolní teplota musí být před aplikací vyšší než 5 °C. Ve fázi nanášení a schnutí je třeba zabránit působení vody, deště a mrazu. Podklad určený k nátěru musí být suchý a zbavený oleje, mastnoty a uvolněných částic. Před aplikací GRIP N511 TOP TAPE krátce promíchejte. Základní nátěr lze nanášet štětcem nebo nástřikem.

SPOTŘEBA

V závislosti na podkladu cca 0,2 - 0,3 kg/m².

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném obalu lze skladovat po dobu 12 měsíců, uchovávat na suchém místě při teplotách od + 5 do + 30 °C.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hořlavý. Toxický pro vodní organismy, ve vodním prostředí může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky. Zdraví škodlivý. Při požití může způsobit poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Výpary mohou způsobit ospalost a závratě.

DODÁVANÁ BALENÍ

Kód výr. 30022340 6 x 1 l dóza
Kód výr. 30821816 5 l kanystr



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Barva	černá
Hustota	0,85 g/cm ³
Obsah suché substance	40 %
Bod vznícení	cca + 30 °C
Doba schnutí	cca 30 minut (v závislosti na podkladu)
Obsažená rozpouštědla	Směs aromatických a alifatických uhlovodíků

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

