



BLOCK C902 TERRA XPRESS

VYSOCE REAKTIVNÍ CEMENT PRO UTĚŠŇOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Utěšňuje průsaky
- Těsní během několika vteřin
- Odolává mrazu a posypové soli

POPIS PRODUKTU

BLOCK C902 TERRA XPRESS je pudrový cement s katalytickým účinkem (při styku s vodou okamžitě tuhne). Během několika vteřin zaručuje trvalou a vodotěsnou vazbu. Po vytvrzení je odolný vůči mrazu, posypové soli a povětrnostním vlivům.

POUŽITÍ

Pro rychlé a trvalé utěsnění netěsností a průsaků vody v betonu, zdivu a ve stavbách z přírodního kamene. V rámci speciálního hydroizolačního systému AQUASTOPP se výrobek aplikuje ve druhé pracovní operaci - po aplikaci minerální hydroizolační stěrky BLOCK C901 TERRA SPECIAL. Pro utěsnění netěsností ve sklepech, podzemních garážích, tunelech, přehradách, kanalizacích, čistírnách odpadních vod, betonových potrubích, výtahových šachtách, dešťových zdřích, přístavních stěnách, potrubních propustcích, bunkrech, bariérových stěnách, nádržích na dešťovou vodu, štolách, zdymadlech, podchodech/podzemních chodbách, výkopech, čerpacích stanicích vody a dalších místech, kde není možné utěsnění zvenčí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	speciální cement
Barva	šedá
Teplota při zpracování	od +5°C
Hustota čerstvé malty	1,9 kg/l při 50 % obsahu vody

DRUHY PODKLADŮ

Beton, zdivo, přírodní kámen.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být únosný, pevný a čistý. Nesmí obsahovat sádku. Z povrchu musí být odstraněny uvolněné části, zbytky olejů, bednicích olejů, mastnoty, prachu a jiných uvolňujících látek.



APLIKACE

Pro utěsnění netěsnosti stlačte pudrový cement BLOCK C902 TERRA XPRESS v rukách v ochranných rukavicích do hrsti do konzistence připomínající sněhovou kouli. Vytvořenou hrudku velmi rychle a dostatečnou silou vtlačte z boku do místa úniku vody a držte ji na místě, dokud voda nepřestane vytékat. V případě vysokého tlaku nebo většího průtoku vody je třeba BLOCK C902 TERRA XPRESS rychle zapracovat velkým množstvím vody do konzistence husté pasty a místo úniku okamžitě a postupně uzavírat. Aplikace v rámci systému AQUASTOPP: Suchý BLOCK C902 TERRA XPRESS vetřete do první vrstvy čerstvé hydroizolační stěrky BLOCK C901 TERRA SPECIAL. Při práci používejte ochranné rukavice.

Po opravě netěsností a zapravení úniků vody je třeba provést utěsnění, které chrání před pronikáním vody stěnou. K tomuto účelu by měl být na negativní straně (tedy straně, na kterou voda prosakuje) aplikován speciální hydroizolační systém AQUASTOPP nebo malta BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.

NÁSTROJE

Aplikuje se ručně. Měly by se používat ochranné rukavice.

ČIŠTĚNÍ

Znečištěné plochy a nářadí ihned po použití očistěte velkým množstvím vody. Zaschlé zbytky odstraňte mechanicky.

SPOTŘEBA

Spotřeba je přibližně 1 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm, v systému AQUASTOPP přibližně 1,5 kg/m².

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na vlhkosti podkladu a rozsahu úniku. Obvykle je to přibližně několik sekund.

UPOZORNĚNÍ

Seznamte se s údaji na štítku a v bezpečnostním listu výrobku.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5 až +25°C.

DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝR.	BALENÍ
30621750	kbelík 1 kg
30621681	kbelík 5 kg
30621748	kbelík 15 kg

GISCODE

ZP 1

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Systém Aquastopp (BLOCK C901 TERRA SPECIAL, BLOCK C903 TERRA LIQUID)
- BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesie žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesie odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz