



GRIP A526 MULTI

ADHEZNÍ MŮSTEK

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Pro savé a nesavé podklady
- Také pro vlhké podklady
- Pro interiéry i exteriéry

POPIS VÝROBKU

GRIP A526 MULTI je pojivo bez obsahu rozpouštědel pro savé i nesavé, rovněž vlhké, povrchy. GRIP A526 MULTI vytváří vynikající přilnavost mezi starými a novými materiály. Částice umělé pryskyřice, obsažené v přípravku GRIP A526 MULTI vytvářejí lepivý film, který působí jako pojivo.

OBLASTI POUŽITÍ

Vhodné pro beton, maltu, potěr, podklady pro dlažbu, omítku, dřevovláknité a sádrokartonové desky, mramor, asfaltové podklady atd.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ošetřovaná plocha musí být ztvrdlá a čistá, ale ne bezpodmínečně suchá.

Neošetřované plochy zakryjte, je nutno zabránit zanesení tekutiny.

APLIKACE

GRIP A526 MULTI nanášíte štětcem, válečkem, štětkou nebo rozstříkovačem, dokud nebude povrch nasycený.

V závislosti na počasí vytvoří přípravek GRIP A526 MULTI cca po 30 minutách lepivý film, na který lze nanášet čerstvou maltu, omítku, potěr, beton, asfalt nebo těsnicí šlemy. Plochy ošetřované přípravkem GRIP A526 MULTI je nutno až do vytvrdnutí chránit před mrazem, mokrem a účinky slunečního záření (zakrýt).



SKLADOVATELNOST

GRIP A526 MULTI je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech. Zbytky se nesmí nalévat zpět do obalu.

GRIP A526 MULTI má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 36 měsíců.

DODÁVANÁ BALENÍ

5 l kód výr. 30621768

10 l kód výr. 30621770

GISCODE

D 1

TECHNICKÁ DATA	
Materiálová báze	Základní nátěr na disperzní bázi bez obsahu rozpouštědel
Barva	Mléčně bílá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +30 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	Cca 0,2 l/m ² , v závislosti na savosti podkladu
Čištění náradí	ihned po použití vodou, po vytvrzení mechanicky



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesie žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesie odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
 Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.

Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10-Hostivař
 Tel.: +420 271 096 610
 Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610

