



BLOCK A715 HYDRO CREME

INJEKTÁŽNÍ KRÉM, VODOROVNÁ IZOLACE VE ZDIVU

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Zastavuje vztlínající vlhkost
- Vysušuje vlhké zdi
- Velmi snadná aplikace

POPIS VÝROBKU

BLOCK A715 HYDRO CREME je velmi kvalitní a vydatný produkt k vytvoření vodorovné izolace na bázi silan/siloxanu. Optimálního výsledku se dosáhne při aplikaci v ložné spáře zdiva. Jednoduché a rychlé použití v kartuši.

OBLASTI POUŽITÍ

K vytvoření horizontální izolace při vztlínající vlhkosti. BLOCK A715 HYDRO CREME nekape. Jednorázové vyplnění vrтанých otvorů přípravkem BLOCK A715 HYDRO CREME je dostačující. Jedna řada vrтанých otvorů stačí.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro viditelnost spár odstraňte barvu, omítku apod. Vrтанé otvory umístěte ve spáře cca 15 cm nad zemí. Při aplikaci ve sklepním prostoru zvolte první spáru nad podlahou. Vždy se přesvědčte, že je funkční vnější hydroizolace sklepního nebo suterénního zdiva. Přímo do spáry vyvrtejte otvory o průměru 12 mm ve vzdálenosti maximálně 12,5 cm. Hloubka vyvrтанých otvorů se vypočítá z tloušťky stěny s odečtením cca 15 mm. Odstraňte prach z vyvrтанých otvorů.

ZPRACOVÁNÍ

Přiloženou injekční hadici nasadte na špičku kartuše a vrтанý otvor úplně vyplňte přípravkem BLOCK A715 HYDRO CREME. Vyvrтанé otvory by měly být po vsáknutí přípravku uzavřeny vodotěsnou maltou, např. RENO C788 FILL TURBO.



SKLADOVATELNOST

BLOCK A715 HYDRO CREME je nutno skladovat bez přístupu mrazu. V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku BLOCK A715 HYDRO CREME nejméně 24 měsíců.

DODÁVANÁ BALENÍ

290 ml kód výř. 30621381

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Materiálová báze	Na bázi silanu/siloxanu
Barva	Bílá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +25 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • Při tloušťce vrstvy 100 mm cca ½ kartuše • Při tloušťce vrstvy 200 mm cca ½–1 kartuše • Při tloušťce vrstvy 300 mm cca 1 kartuše • Při tloušťce vrstvy 400 mm cca 1 ½–2 kartuše <p>Spotřeba závisí na savosti zdiva</p>
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte mýdlovou vodou



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

TECHNICKÁ PODPORA

+420 271 096 610



Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

ANVI TRADE, s. r. o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel.: +420 271 096 610
Email: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz