

Výrobce	Lepidlo	Množství cca g/m <sup>2</sup>	Zubatost
Bostik			
	STIX A 740 Multi Best	280	TKB A2
	STIX A 550 Power Elastic	320	TKB A2
	STIX A 540 Multi Plus	300	TKB A2
	STIX A 340 LVT Project	350	TKB A2
	<b>STIX P 956 2K*</b>	400	TKB A2

\* Reakční pryskyřičné lepidlo

### Zvláštnosti a upozornění:

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být připraven v souladu s doporučením pro pokládku společnosti Altro, obecně uznávanými pravidly oboru a současným stavem techniky pro pokládku podlahových krytin, jakož i s normou DIN 18534 Izolace interiérů. Dodržujte platné národní normy.

Podklad musí být zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních látek a trhlin a odolný proti tahu a tlaku, anebo musí být odpovídajícím způsobem připraven. Při zpracování pokládkových materiálů pracujte systematicky.

#### Výběr lepidla:

Lepidla vybírejte tak, aby byla vhodná pro zamýšlený účel. Upozorňujeme, že u suchých lepidel a upevňovacích prostředků nelze uvést žádnou obecnou vhodnost pro daný objekt. Obráťte se na příslušného výrobce lepidla.

Pro oblasti se zvláštními tepelnými vlivy (zimní zahrady, v oblasti velkých prosklených ploch ve stěnách a střepech atd.) použijte **lepidlo na bázi reakční pryskyřice**. V závislosti na použití zkontrolujte teplotní odolnost lepidla.

V případě pochybností doporučujeme praktickou zkoušku nebo konzultaci s příslušným výrobcem lepidla



# Altro Ensemble™/ M 500

Doporučení týkající se lepidla