



A325

UNIVERSAL ACRYLIC AKRYLOVÝ TMEL PRO TĚSNĚNÍ A VYPLŇOVÁNÍ MEZER

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Možnost přetírání nátěry na bázi vody a syntetickými nátěry
- Dokonalá přilnavost bez použití penetrace na většině i lehce vlhkých povrchů
- Univerzální úsporný akrylový tmel pro těsnění
- Téměř bez zápachu.
- Snadné nanášení a čištění

POPIS VÝROBKU

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC je univerzální tmel na bázi akrylové disperze. Odpařením vody po nanesení výrobku vznikne měkká, plasticky elastická pryž.

POUŽITÍ

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC byl konkrétně vyvinut jako těsnění spár mezi schody, stěnami, stropy, lištami, okenními římsami, dřevěnými a kovovými rámy oken, betonem a zdivem. Pro vnitřní použití.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Spára o správných rozměrech je schopná absorbovat pohyby mezi stavebními materiály. Hloubka spáry musí být vždy ve správném poměru k její šířce. Jako obecné pravidlo platí, že poměr hloubky spáry k její šířce při šířce spáry do 10 mm je 1:1, s minimální šířkou a hloubkou 5 mm. U spár širších než 10 mm odpovídá hloubka šířce dělené 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100%	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Rychlost nanášení	@ Ø3 mm / 4 bar	450 g/min
Teplota nanášení		+5 °C až 40 °C
Báze		Akrylátová disperze
Doba vytvrzení	@ +23 °C / relativní vlhkost 50 %	2 mm / 24 hodin
Hustota	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Prodloužení při přetržení	DIN 53505 / ISO 868	200 %
Stékavost	ISO 7390	< 2 mm
Při přepravě mrazuvzdorný		Do -15 °C
Pohyb spár		7,5 %
Tvrdost A podle Shorea	DIN 53505 / ISO 868	30
Tvorba slupky	DBTM 16	5 minuty @ +23 °C / relativní vlhkost 50 %
Teplotní odolnost		-20 °C až 75 °C
Pevnost v tahu	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro stálé působení vody
- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné povrchy

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení +5 °C až +40 °C (platí pro okolní prostředí a povrchy). Všechny povrchy musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Povrchy musí být očištěné od všech volných částic, savé povrchy nemusí být dokonale suché. Silně porézní povrchy jako: sádra, pórobeton, vápenec atd., musí být natřeny směsí 1 dílu výrobku **Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC** a 2 dílů vody. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost. Dokončete a vyhladte s použitím vody.

MOŽNOST NATÍRÁNÍ

Bostik A325 UNIVERSAL ACRYLIC je přetíratelný – přestože se jedná o lepidlo – po úplném zaschnutí tmelu. Během vytvrzování se výrobek smršťuje, což může způsobit popraskání nátěru. Vynikající přetíratelnost nátěry na bázi vody a syntetickými nátěry. Nátěry s vysokým obsahem vody mohou způsobit popraskání. Před nanesením doporučujeme vyzkoušet kompatibilitu s nátěrem.

ČIŠTĚNÍ

Nástroje se musí po použití čistit vodou. Ruce si můžete čistit s použitím ubrousků **Bostik T150 CLEANING WIPES** a/nebo vody a mýdla.

BARVA/BARVY

- bílá
- šedá
- hnědá
- černá

BALENÍ

- Kartuše 300 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 18 měsíců od data výroby.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

CERTIFIKACE

- Francouzská regulace VOC A+
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930