



H780

SUPERGRIP INVISIBLE UNIVERZÁLNÍ ČIRÉ LEPIDLO A TMEL

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Univerzální křišťálově čiré lepidlo
- Vhodně také pro použití jako fasádní tmel
- Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
- Nesmršťuje se, vytvrzování bez bublin
- Dokonalá přilnavost bez penetrace na většině povrchů
- Neutrální vytvrzování, téměř bez zápachu
- Nezpůsobuje rezivění kovů
- Vysoká mechanická odolnost a modul pružnosti

POPIS VÝROBKU

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE je univerzální vysoce pevné křišťálově čiré hybridní lepidlo a tmel.

POUŽITÍ

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE byl speciálně vyvinutý jako univerzální silné stavební lepidlo a fasádní tmel. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** je díky svému speciálnímu složení vhodný rovněž pro oblasti, kde dochází ke styku s potravinami, nebo kde jsou potraviny zpracovávány či skladovány. Společnost Bostik doporučuje tento výrobek pro vnitřní použití, v případě vnějšího použití může docházet ke snížení čirosti.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Naneste lepidlo s možností „větrání“ ve svislých housenkách s mezerami 10–20 cm mezi nimi. Lepidlo nenanášejte v tečkách! Během prvních 24 hodin použijte jako podpěru 3 mm silnou oboustrannou lepicí pásku, aby byla tloušťka lepidla správná.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Rychlost nanášení	@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar	150–300 g/min
Teplota nanášení		+5°C až 40°C
Báze		Hybridní
Doba vytvrzování	@ +23 °C / relativní vlhkost 50 %	2–3 mm / 24 hodin
Hustota	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Prodloužení při přetřetí	DIN 53504 S2	450 %
Stékavost	ISO 7390	< 2 mm
Při přepravě mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdość A podle Shorea	DIN 53505	45
Vytvoření slupky	DBTM 10,00	10 min. při +23 °C / relativní vlhkost 50 %
Teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Pevnost v tahu	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné povrchy
- Nehodí se pro stálé působení vody
- Při dlouhodobém působení UV záření mohou výrobky ztratit barvu a stát se méně odolnými proti UV záření
- Nehodí se pro pohyblivé a zasklívací spáry
- Nehodí se pro přírodní kámen a zrcadla.

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení + 5 °C až + 40 °C (platí pro okolní prostředí a povrchy). Povrchy musí být suché, čisté a pevné. Povrchy čistěte prostředkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** dokonale přilne bez použití penetrace k většině neporézních povrchů. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost.

ČIŠTĚNÍ

Neztvrdlý materiál a nástroje lze vyčistit přípravkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce si očistíte ubrousky **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

BARVA/BARVY

- křišťálově čirá

BALENÍ

- Kartuše 290 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 18 měsíců od data výroby.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

CERTIFIKACE

- ISEGA
- EMI CODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- Francouzská regulace VOC A+

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930