



H910

SUPERGRIP FAST CURE

JEDINĚČNÉ, EXTRÉMNĚ RYCHLE TVRDNOUcí, SILNÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Extrémně rychlé vytvrzování a zpevnění (80 % < 15 minut)
- Vysoká mechanická odolnost
- Úspora nákladů díky tenké 2mm lepidivé vrstvě
- Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla
- Neutrální vytvrzování, téměř bez zápachu
- Odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
- Skvěle přilne k mnoha stavebním materiálům

POPIS VÝROBKU

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE je vysoce kvalitní hybridní lepidlo s rychlým zpevněním a extrémní silou v tahu.

POUŽITÍ

Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE byl konkrétně vyvinutý jako univerzální silné lepidlo pro lepení mnoha stavebních materiálů, jak jsou: kámen, beton, sklo, sádkokarton, PU, PVC, tvrdé plasty, smalt, keramika, měď, olovo, zinek, cín, hliník, kovy, slitiny, nerezová ocel, panely z HPL a cementových vláken (*) a dřevo.

* pro lepení panelů nabízí společnost Bostik **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** a **S970 ROCKPANEL S**.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Odřízněte kopulku nahoře na kartuši, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili závit. Odřízněte trysku v úhlu 45° na požadovaný průměr a našroubujte na kartuši. Kartuši vložte do pistole a opakovaně mačkejte spoušť, až začne vytékat lepidlo. Lepidlo naneste „vétraným“ způsobem a ve svislých housenkách na jeden z povrchů, zarovnejte a přitiskněte povrchy k sobě, aby se rozmáčkly kapky lepidla. Běžně stačí kapky o průměru 5 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Modul pružnosti 100 %	DIN 53504 S2	3,60 N/mm ²
Rychlost nanášení	@ Ø 2,5 mm / 6,3 bar	70 g/min
Teplota nanášení		+5°C až 40°C
Báze		Hybridní
Hustota	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Prodloužení při přetržení	DIN 53504 S2	110 %
Stěkavost	ISO 7390	< 2 mm
Při přepravě mrazuvzdorný		Do -15 °C
Tvrdost A podle Shorea	DIN 53505	78
Vytvoření slupky	DBTM 10,00	15 min. při + 23 °C / relativní vlhkost 50 %
Teplotní odolnost		-30°C až 75°C
Pevnost v tahu	DIN 53504 S2	3,7 N/mm ²

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živičné povrchy
- Nehodí se pro stálé působení vody
- Nehodí se pro pohyblivé spáry
- Nehodí se v kombinaci s chloridy (bazény).

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení + 5 °C až + 40 °C (platí pro okolní prostředí a povrchy). Povrchy musí být suché, čisté a pevné. Povrchy čistěte prostředkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** dokonale přilne bez použití penetrače k většině neporézních povrchů. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost.

ČIŠTĚNÍ

Neztvrdlý materiál a nástroje lze vyčistit přípravkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce si můžete čistit ubrousky **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

BARVA/BARVY

- bílá

BALENÍ

- Kartuše 290 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 12 měsíců od data výroby.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

CERTIFIKACE

- Francouzská regulace VOC A+

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930