



P360

SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE UNIVERZÁLNÍ POLYURETANOVÝ TMEL S VYSOKÝM MODULEM PRUŽNOSTI PRO KONSTRUKČNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Dokonalá přilnavost bez penetrace na většině, i vlhkých, povrchů
- Skvělé mechanické vlastnosti.
- Trvale elastický

POPIS VÝROBKU

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je profesionální polyuretanový tmel s vysokým modulem pružnosti pro konstrukční a dilatační spáry.

POUŽITÍ

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE je vyvinutý speciálně jako univerzální tmel pro těsnění konstrukčních a dilatačních spár.

POKyny PRO POUŽITÍ

Spára o správných rozměrech je schopná absorbovat pohyby mezi stavebními materiály. Hloubka spáry musí být vždy ve správném poměru k její šířce. Jako obecné pravidlo platí, že poměr hloubky spáry k její šířce při šířce spáry do 10 mm je 1:1, s minimální šířkou a hloubkou 5 mm. U spár širších než 10 mm odpovídá hloubka šířce dělené 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Modul pružnosti 100% | ISO 8339 | 0,35 N/mm ² |
| Teplota nanášení | | +5 °C až 40 °C |
| Základ | | Polyuretan |
| Doba vytvrzení | @ +23 °C / relativní vlhkost 50% | 3 mm / 24 hodin |
| Hustota | ISO 1183-1 | 1,23 g/ml |
| Prodloužení při přetržení | ISO 8339 | > 600% |
| Stékavost | ISO 7390 | < 3 mm |
| Při přepravě mrazuvzdorný | | Až do -15 °C |
| Pevnost ve smyku | ISO 4587 | ± 1,10 N/mm ² |
| Pohyb spár | | 25 % |
| Tvrdość A podle Shorea | DIN 53505 | 35 |
| Smršňování | ISO 10563 | < 10% |
| Tvorba slupky | DBTM 10,00 | 120 min. při +23 °C / relativní vlhkost 50 % |
| Teplotní odolnost | | -40 °C až +80 °C |
| Pevnost v tahu | ISO 8339 | 0,80 N/mm ² |

Tyto hodnoty jsou typické vlastnosti a mohou se lišit o +/-3 %.

OMEZENÍ

- Nehodí se pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a živичné povrchy
- Nehodí se v kombinaci s chloridy (bazény).
- Při vystavení UV záření může tmel mírně zežloutnout

PŘÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota nanášení +5 °C až +40 °C (platí pro okolní prostředí a povrchy). Všechny povrchy musí být pevné, čisté, suché a zbavené mastnoty a prachu. Povrchy čistěte prostředkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P360 SEAL'N' MULTI PURPOSE** dokonale přilne bez použití penetrace k většině neporézních povrchů. Porézní povrchy je nutno předběžně ošetřit penetrací **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Před použitím vždy vyzkoušejte přilnavost. K vyhlazení spáry používejte **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

MOŽNOST NATÍRÁNÍ

Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE lze přetírat nátěry na bázi vody a většinou 2složkových nátěrů. Syntetické nátěry mohou pomaleji schnout. Před nanášením doporučujeme vyzkoušet kompatibilitu s nátěrem. Pokud budete **Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** přetírat (není nutné), doporučujeme před použitím lehce osmírkovat tmel a povrchy spáry s použitím smirkového papíru. Pro nejlepší výsledky doporučujeme natírat několik dnů po nanášení.

ČIŠTĚNÍ

Neztvrdlý materiál a nástroje vyčistíte přípravkem **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Ztvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky. Ruce očistíte ubrousky **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

BARVA/BARVY

- bílá
- betonová šedá
- tmavě šedá
- černá

BALENÍ

- Kartuše 300 ml, 12 v krabici
- Tuby 600 ml, 12 v krabici

Specifikace výrobku najdete na online stránce údajů výrobku

SKLADOVATELNOST

V neotevřeném originálním obalu a při skladování na suchém místě s teplotou mezi +5 °C a +25 °C je skladovatelnost až 12 měsíců od data výroby.

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím je nutné si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku. Ty se dodávají na vyžádání a jsou k dispozici na webových stránkách.

CERTIFIKACE

- F-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF F25E
- ASTM C-920
- Francouzská regulace VOC A+

TECHNICKÁ PODPORA

+420 725 371 930